


矽砂檢驗表

砂源：制程回收砂

取樣日期：2014年03月31日

粒度	標準	B	C/D	E/F
16				
20	MAX10%	1.19	0.89	0.89
30	MIN85%	20.75	16.86	21.78
40		64.39	62.16	65.33
50		12.77	16.92	10.85
70	MAX5%	0.89	2.85	1.14
100	MAX1%		0.31	
140				
PAN				
TOTAL		99.99	99.99	99.99
AFS NO(≤30)	(24-29)	29.21	30.58	29.01
鐵粉(%)				
水份 (≤0.5%)		0.01%	0.03%	0.04%
LOI (≤3%)		2.54%	2.26%	2.82%
酸鹼度(PH)				
判定		合格	合格	合格
備注				



審核：

檢驗：